

Serie 631-07/177

Milchglaseffekt

Die Serie 631-07/177 ist das lösemittelbasierte Äquivalent zum UV-härtenden Lack der Serie 540-07/175. Der Lack kann gemäss den Angaben im technischen Datenblatt der Serie 631 oder wie unten empfohlen verarbeitet werden.

Spezifikationen

| | |
|----------------------------|---|
| Verdünner | Serie 600-017 |
| Zugabemenge | 10–20 % |
| Verzögerer | Serie 600-018 |
| Zugabemenge | 10–20 % |
| Härter | Serie 600-GL |
| Zugabemenge | 20:1 |
| Reiniger | Serie 600-URS |
| Gewebe | 120.34 oder 140.31 |
| Trocknung | 20 min/140 °C or 48 h at room temperature |
| Bedruckstoffe | Glas, Metall, Keramik, Duroplaste |
| Anwendung (innen / aussen) | Innen |
| Weiterverarbeitung | - |
| Überdruckbar | Ja |
| Lieferbereitschaft | 1 kg, 5 kg, 25 kg |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
| Besonderheiten | - |

Wichtige Information: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Datenblatt verlieren die vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. (T30 / 04/2021)