

Serie 560

Universelle UV-Siebdruckfarbe für Kunststoff, Papier und Karton

Seidenglänzende UV-Siebdruckfarbe Serie 560 für den universellen Einsatz auf verschiedenen Bedruckstoffen. Der entstehende Farbfilm zeichnet sich durch eine gute Flexibilität aus.

Typische Anwendungen sind Aufkleber, Displays, Plakate, Veredelung von Papier und Karton und Schilder.

Anwendungen

- › Aufkleber
- › Displays
- › Plakate
- › Veredelung von Papier und Karton
- › Schilder
- › Werbeartikel

Bedruckstoffe

Bedruckstoff	Eignung	Hinweise
Folien geprimert / beschichtet	★★★★	
Papier / Karton, offsetbedruckt	★★★★	
Papier, Karton	★★★★	Naturpapiere nach Vorprüfung.
PET-G / PET-GAG	★★★★	
Polypropylen, vorbehandelt (PP)	★★★★	
Polystyrol, matt (PS)	★★★★	
Weich-PVC Selbstklebefolien	★★★★	
ABS, SAN	★★★	
Hart-PVC	★★★	
Hart-PVC, geschäumt	★★★	
Holz, unbeschichtet	★★★	
OPP-Laminat	★★★	
Polycarbonat (PC)	★★★	
Polyester, geprimert	★★★	
Polystyrol / Acrylglas Spritzlinge	★★★	Vorversuche zwingend erforderlich.
PET-A	★	
Polypropylen, unvorbehandelt (PP)	★	Vorversuche zwingend erforderlich.

Legende ★★★★★ Sehr gut geeignet ★ Ausführliche Vorprüfung nötig

Hinweis: Eine vollständige Bedruckstoff-Übersicht der Produktgruppe 500 finden Sie hier: www.printcolor.ch/bedruckstoffe

Eigenschaften

Eigenschaft	Bewertung	Hinweise
Alkohol- und Benzinbeständigkeit	★★	
Beständigkeit gegen Kleber	★★	
Blockfestigkeit	★★★	
Flexibilität	★★★★	
Glanz	★★★	Seidenglänzend
Handschweissbeständigkeit	★★★★	
Lichtechtheit	★★★	Siehe technische Information: Lichtechtheit
Markierbeständigkeit	★★★	
Pigmentierung	★★★★★	
Sieboffenheit	k. A.	
Temperaturbeständigkeit	★★★	
Härtung	★★★	
Verformbarkeit	★★	
Wasserbeständigkeit	★★★	
Wetterbeständigkeit	★★★	

Legende ★★★★★ Sehr gute Produkteigenschaft k. A. keine Angabe möglich
 ★ Produkteigenschaft nicht vorhanden

Sortiment

MS-Basisfarben

Artikel	Farbton	HP	Artikel	Farbton	HP
560-1005	MS-Hellgelb	•	560-3305	MS-Magenta	•
560-1105	MS-Mittelgelb	•	560-4005	MS-Violett	•
560-1205	MS-Dunkelgelb	•	560-4505	MS-Dunkelblau	•
560-2005	MS-Orange	•	560-5005	MS-Blau	•
560-3005	MS-Rot	•	560-6005	MS-Grün	•
560-3105	MS-Magentarot	•	560-8005	MS-Schwarz	•
560-3205	MS-Dunkelrot	•	560-9005	MS-Weiss	•

HP Hoch pigmentiert

Hinweis: Die in der Tabelle verwendeten Abkürzungen sind auf der letzten Seite dieses Datenblatts näher erklärt.

Weitere Farbtöne

ST-Metallicfarben	www.printcolor.ch/stcolorguide oder ST-Farbfächer / Color Chart	
ST-Neonfarben	www.printcolor.ch/stcolorguide oder ST-Farbfächer / Color Chart	
Rasterfarben	Serie 560-09x3/ISO-N	
Sonderfarben	Pantone®, HKS, RAL und nach Vorlage	
UV-Lumineszenzfarben	Serie 560-UL09/05	UV-Lumineszenzfarbe, Gelb
	Serie 560-UL16/05	UV-Lumineszenzfarbe, Rot
	Serie 560-UL26/05	UV-Lumineszenzfarbe, Blau
	Serie 560-UL30/05	UV-Lumineszenzfarbe, Grün
Sonstiges	Serie 560-00	ST-Deckweiss
	Serie 560-04	Thixotropiepaste
	Serie 560-05	Drucklack
	Serie 560-33	ST-Deckschwarz
	Serie 560-5700	UV-Lichtschutzlack

Hilfsmittel

Verdünner	Serie 500-017	Zugabemenge	Max. 5 Gew.-%
------------------	---------------	--------------------	---------------

Hinweis: Eine vollständige Übersicht über die verfügbaren Hilfsmittel finden Sie im separaten Datenblatt.

Verarbeitungshinweise

Gewebe

Es können alle marktüblichen Polyestergewebe von 150 bis 165 Fäden/cm verwendet werden.

Schablonen

Es können alle marktüblichen Schablonen eingesetzt werden.

Härtung

Die Härtung der Serie 560 ist abhängig von der Schichtstärke sowie vom verwendeten Bedruckstoff und den Hilfsmitteln.

Übliche Parameter sind:

UV-Kanal	Der Energiebedarf bei Verwendung eines Gewebes 150.31 liegt abhängig vom Farbton bei 350-450 mJ/cm ² (Technigraf Integrator) auf einem weissen Untergrund.
-----------------	---

Weiterverarbeitung

- › Stanzen
- › Schneiden
- › Prägen*
- › Nuten*
- › Falzen*

* nach Vorversuchen

Reinigung

Die Zwischenreinigung der Schablonen und Rakel sollte zeitnah mit Serie 500-BRS und die Endreinigung mit Serie 500-URS durchgeführt werden.

Besonderheiten & Tipps

Haftungsausbildung Die Serie 560 gehört zu den nachhärtenden UV-Systemen (ca. 24 Stunden).

Ergiebigkeit

Je nach Farbton ist eine Ergiebigkeit von 75-95 m²/kg mit der druckfertig eingestellten Farbe bei der Verwendung eines 150.31 Gewebes zu erwarten.

Sonstiges

Lieferbereitschaft 1 kg / 5 kg / 20 kg

Zertifikate / Normen www.printcolor.ch/zertifikate

Sonstiges Vor Gebrauch gut aufrühren.

Angaben zur Lagerstabilität finden Sie auf dem Deckeletikett.

Basisfarbsysteme

HP Basismischsystem mit hochpigmentierten Grundfarben.

Sicherheitshinweise

Für alle in diesem technischen Datenblatt erwähnten Produkte liegen aktuelle Sicherheitsdatenblätter nach EG-Verordnung 1907/2006 vor.

Erstellt am	Aktualisiert am	Bearbeitet durch	Version
18.12.2014	09.02.2018	T21 / T12	4

Wichtige Information

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Datenblatt verlieren die vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit.