

PRODUKTGRUPPE 590

Serie 590-05-105/MT

UV-Haptiklack, Relief, matt



Dieser UV-härtende Speziallack ermöglichen den Druck von erhabenen, matten Strukturen auf Rotations-, Zylinder- oder Flachbett-Siebdruckmaschinen. Die einzigartige Verbindung zwischen haptischer und optischer Oberfläche bietet Druckveredlern eine perfekte Möglichkeit der Abhebung von klassischen Lackierungen und eine Positionierung als Spezialist für Alleinstellungsmerkmale. Zur Realisierung optimaler Reliefstrukturen sollte ein spezielles Augenmerk auf die Druckform gerichtet werden. Neben einem relativ groben Gewebe (32-100 bis 43-80 Y PW PET 1000) kann durch gezielten Aufbau einer hohen Druckschulter ein optimiertes Haptikresultat erzielt werden.



BEDRUCKSTOFFE			
Karton, Papier, Pappe	Offset	OPP-Laminat	



ANWENDUNG	
Einsatzgebiet	Druckveredelung (Zylinder- und Flachbett Siebdruck): Broschüren, Verpackungen, Folder, etc.



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE	
Gewebe	32-100 bis 43-80 Y PW PET 1000
Trocknung / Härtung	350 mJ/cm ² (Technigraf-Integrator)
Weiterverarbeitung	Stanzen, schneiden



HILFSMITTEL			
Verdüner	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-
Verzögerer	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-



SONSTIGES	
Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 20 kg
Sonstiges	Vor Gebrauch gut aufrühren, vor direktem Lichteinfall schützen



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (07/2009)