

Serie 677-001

Primer für Metall

Serie 677-001 ist ein Primer mit sehr guter Haftung auf Aluminium und anderen Metallen. Er dient als Haftgrund für hochbeständige Druckfarben wie zum Beispiel die Serie 640. Der Primer ist temperaturbeständig und zum Einbrennen bis ca. 180 °C geeignet. Die Topfzeit beträgt mindestens sechs Stunden.

Spritzapplikation

Applikationsabhängig kann der Primer mit dem Verdüner Serie 600-377 auf die gewünschte Spritzviskosität eingestellt werden.

Spezifikationen

Verdünner	Serie 600-017
Zugabemenge	15-25 Gew.-%
Verzögerer	Serie 600-018
Zugabemenge	15-25 Gew.-%
Reiniger	Serie 600-BRT
Härter	Serie 600-HDA
Mischverhältnis	20:1
Gewebe	150.31 oder feiner
Trocknung	Raumtemperatur / forcierte Trocknung bis 180 °C möglich
Bedruckstoffe	Aluminium, Metalle
Anwendung (innen / aussen)	Langfristig aussen
Überdruckbarkeit	Ja (z. B. mit Serie 640)
Lieferbereitschaft	1 kg, 5 kg
Haltbarkeit	12 Monate
Besonderheiten	-

Wichtige Information: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Datenblatt verlieren die vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. (T28/T12/T30 / V3 / 09/2019)